

UND SO EINFACH GEHT'S...



Zahlreiche
Anwendungsfilme
rund um die
picobello®Produkte
auf YouTube.

Sowohl auf www.picobello-shop.eu als auch auf dem picobello®YouTube-Kanal (www.youtube.com/picobelloshop) gibt es zahlreiche Anwendungsfilme rund um die picobello®Produkte. Natürlich auch zu einer Reparatur eines Kratzers in einer geölten Parkett-Oberfläche. Also, gleich mal reinschauen ...



1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.



2 Farben wählen

Passende Farbtöne heraussuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden.



3 Schmelzen und Mischen

Aktivieren Sie den Schmelzer wie auf der Rückseite beschrieben – das Schmelzmesser erwärmt sich sofort. Kleine Portionen Füllstoff abschmelzen und mischen.



7 Verschleifen

Verbleibende Füllstoffreste mit dem Schleifpapier verschleifen. Dazu mit dem groben Schleifpapier (150) beginnen und dann zur feineren Körnung (240) wechseln. **Hinweis:** Vorsichtig und nur mit leichtem Druck über die Oberfläche schleifen.




8 Stift schütteln

Bevor Sie mit dem Stift eine Versiegelung vornehmen, bitte den Stift ca. 15 Sek. schütteln. Die Rührkugeln müssen dabei hörbar sein. Danach die Kappe des Stiftes abnehmen.



9 Stift entlüften

Nehmen Sie die Pinselspitze inklusive Halterung ab und drücken Sie vorsichtig auf den markierten Bereich „PRESS“. Aufgebauter Druck im Stift kann so entweichen – der Stift wird entlüftet. Danach die Pinselspitze einfach wieder einsetzen.



4 Füllen

Das Wachsgemisch in die Schadstelle einfließen lassen. Achtung: Die Schadstelle muss immer etwas überfüllt werden!



5 Abtragen

Mit den spitzen Hobelrillen des Füllstoffhobels werden nun die Überstände des Waxes abgetragen.



6 Feinabstimmung

Zur Feinabstimmung nun die Maserung mit einem dunkleren Füllstoff nachahmen. Danach die Überstände wieder mit den Hobelrillen abtragen.



10 Stift aktivieren

Den Stift mit der Spitze nach unten über das Baumwolltuch halten und an der markierten Stelle „PRESS“ erneut vorsichtig drücken. Der Lack fließt in die Pinselspitze. Diese am Baumwolltuch leicht abstreifen, um nicht zu nass zu versiegeln.



11 Versiegeln

Zum Schutz der instandgesetzten Stelle mit dem Pinsel-Fix AQUA-Klarlack die gefüllte Stelle versiegeln. Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig in einer Richtung ab. Das Umfeld möglichst nicht mit Klarlack versiegeln. Nach Gebrauch die Pinselspitze in Wasser tauchen und auf einem Tuch trocken tupfen.



12 Ölen

Nachdem die Versiegelung trocken ist, das picobello®Spezial-Öl auf ein Baumwolltuch auftragen und die instandgesetzte Stelle sowie das Umfeld einreiben und somit den Charakter der geölten/gewachsen Oberfläche wiederherstellen. Diesen Vorgang ggf. wiederholen.

Tipp: Bei einer leichten Druckstelle die Schadstelle nur mit dem transparenten Wachs (900) befüllen. Bei tieferen Kratzern in Echtholz-Oberflächen die farbigen Waxe ebenfalls mit dem transparenten Wachs (900) mischen, um eine Tiefenwirkung zu erzielen.